

Descrizione prodotto

Film polimerico in PVC, bianco e trasparente, lucido ed opaco

Supporto

Carta bopolitenata, siliconata su un lato, 143 g/m²

Adesivo

Poliacrilato solvente, riposizionabile, con adesione finale permanente, grigio e trasparente

Applicazioni

Questo materiale si adatta alla pubblicità esterna, offrendo la massima brillantezza ed intensità di colori per una lunga durata, in particolare per la pubblicità sui mezzi di trasporto.

Procedimenti di stampa

Stampa a getto d'inchiostro a base solvente, UV o inchiostri a base di lattice (latex)

Certificati

- Omologazione generale tedesca ai sensi di § 22a StVZO, Ordine di licenza per il traffico su strada federale tedesco, laminato con ORAGUARD® 215, certificato ABG n. D5518
- Resistenza antincendio ai sensi di DIN EN 13501-1 (ORAJET® 3551G + ORAGUARD® 215G; C-s2,d0: ignifugo, propagazione del fumo limitata, nessuno sgocciolamento)

Dati tecnici

Spessore ⁽¹⁾ (senza carta protettiva ed adesivo)	0,070 mm
Stabilità dimensionale ⁽¹⁾ (FINAT TM 14)	Applicato su acciaio, nessun ritiro misurabile in direzione trasversale, in direzione longitudinale al massimo di 0,2 mm
Termostabilità ⁽²⁾	Applicato su alluminio, da -50° C a +90° C (a breve durata, al massimo di 24h a +100° C) nessuna alterazione
Resistenza alla salinità dell'acqua di mare (DIN 50021)	Applicato su alluminio, dopo 100h/23° C nessuna alterazione
Resistenza ai solventi e sostanze chimiche	A temperatura ambiente, 72 ore dopo l'applicazione su alluminio, a breve durata resistente contro la maggior parte di oli, grassi, carburanti, solventi a base alifatica, acidi leggeri, sali ed alcali
Potere adesivo ⁽¹⁾ (FINAT TM 1, dopo 24h, acciaio inossidabile)	18 N/25 mm
Resistenza allo strappo ⁽¹⁾ (DIN EN ISO 527)	In altezza: > 19 MPa In lunghezza: > 19 MPa
Allungamento allo strappo ⁽¹⁾ (DIN EN ISO 527)	In altezza: > 150% In lunghezza: > 130%
Tempo di magazzino ⁽³⁾	2 anni
Temperatura di applicazione	> +8° C
Durata minima subordinata ad una lavorazione a perfetta regola d'arte	7 anni (non stampato)

esposizione verticale alle intemperie ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Valore medio ⁽²⁾ esposizione di breve termine ⁽³⁾ in confezione originale, con un tasso di umidità del 50% a 20° C ⁽⁴⁾ condizioni climatiche medie dell'Europa centrale

Informazione importante:

Dopo la stampa va osservata un'accurata asciugatura dei colori, al fine di non interferire con la laminazione. La superficie sulla quale viene applicato il prodotto deve essere libera da polvere, grassi di ogni genere nonché altre impurità che possono influenzare il potere adesivo. Nuove verniciature devono essere lasciate asciugare fino al completo consolidamento della lacca stessa. Al fine di assicurare la compatibilità del prodotto, viene consigliato effettuare delle prove d'applicazione con le lacche previste. Inoltre, si consiglia di rispettare le indicazioni di lavorazione redatte dalla stessa ORAFOL. La filiera della nostra merce ai sensi della normativa ISO 9001 è garantita attraverso il numero di bobina.

AVVISO IMPORTANTE

Tutti i prodotti ORAJET® sono sottoposti ad un accurato controllo qualità durante ciascuna fase della produzione e se ne garantiscono la qualità commerciale e l'assenza di difetti di fabbricazione. Le informazioni pubblicate riguardanti i prodotti ORAJET® si basano sui risultati delle ricerche condotte e sono ritenute affidabili dalla società, purtuttavia dette informazioni non costituiscono garanzia. Date la varietà d'uso dei prodotti ORAJET® e la continua messa a punto di nuove applicazioni, è opportuno che l'acquirente stesso valuti scrupolosamente l'idoneità ed il rendimento del prodotto acquistato per lo scopo per cui intende utilizzarlo, assumendosi tutti i rischi relativi a detto uso. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

ORAJET® è un marchio registrato di ORAFOL Europe GmbH.

